

FICHE TECHNIQUE

BOBINE DE CORDAGE CHANVRE SYNTHÉTIQUE / REF : CPPTXT

Matière	Polypropylène texturé chanvre
Diamètre	de 6 à 40 mm
Longueur	sur mesure
Point de fusion	+ ou - 165° C
Absorption d'eau	Quasi nulle (moins de 0.1 %)
Résistance aux agents chimiques	Bonne
Référence	CPPTXT

Ø mm	Rupture de charge (en kg)	Poids (g/m)	Tolerances
4	255	7.23	10%
5	388	11.3	10%
6	544	16.3	10%
7	736	22.6	10%
8	928	28.9	10%
9	1157	36.6	10%
10	1418	45.2	10%
12	1980	65.1	8%
14	2653	88.6	8%
16	3398	116	5%
18	4602	146	5%
20	5153	181	5%
22	6163	219	5%
24	7235	260	5%
26	8398	306	5%
28	9643	354	5%
30	10918	407	5%
32	12347	460	5%
34	13826	523	5%
36	15306	586	5%
38	17041	655	5%
40	18776	723	5%
42	20562	799	5%
44	22347	875	5%
46	24286	958	5%
48	26224	1040	5%
50	28367	1130	5%
52	30510	1220	5%
56	35000	1420	5%

FICHE TECHNIQUE
BOBINE DE CORDAGE CHANVRE SYNTHÉTIQUE / REF : CPPTXT

